

Deklaracja właściwości użytkowych

Majrex 200 8310-150050 – Vers.1.3

Nr. DoP-19-831-15

1. Kod / typ produktu:
8310-150050

2. Oznaczenie identyfikacyjne:
Majrex 200

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną
taśmy uszczelniające – taśmy paroizolacyjne z tworzywa sztucznego i elastomerów – definicje i właściwości – EN 13984

4. Nazwa i adres producenta:
SIGA Cover AG
Rüt mattstrasse 7
6017 Ruswil
Szwajcaria

5. Pełnomocnik:
Sylvia Flaig – Dyrektor działu zarządzania jakością

6. System do oceny i kontroli zgodności właściwości wyrobu budowlanego:
ACVP 3

7. Laboratorium notyfikowane:
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
przeprowadziło ocenę i kontrolę zgodnie z systemem „3” i
wystawiło wymienione dokumenty: raporty z badań

8. Deklarowana właściwość

Oznaczenie	Właściwość	Tolerancja dolna	Tolerancja górna	Jednostka	Metoda testowa
Długość	50	50	51	m	EN1848-2
Szerokość	1500	1497	1503	mm	EN1848-2
Ciężar powierzchniowy (wykrój okrągły)	150	145	165	g/m ²	EN1849-2
Prostoliniowość	wynik pozytywny				EN1848-2
Maksymalna siła rozciągająca (wzdłuż)	300	270	400	N/50mm	EN12311-2
Maksymalna siła rozciągająca (poprzecznie)	250	210	320	N/50mm	EN12311-2
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (wzdłuż)	35	20	45	%	EN12311-2
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (poprzecznie)	35	20	45	%	EN12311-2
Wytrzymałość na dalsze rozrywanie (trzępień gwoździowy) (wzdłuż)	145	110	195	N	EN12310-1
Wytrzymałość na dalsze rozrywanie (trzępień gwoździowy) (poprzecznie)	150	120	205	N	EN12310-1
Kierunek 1:* Dyfuzyjna grubość warstwy powietrzna S _d	5	4	7	m	EN1931
Kierunek 2:* Dyfuzyjna grubość warstwy powietrzna S _d	15	12	18	m	EN1931

Dynamiczna, ekwiwalentna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrzna s_d	$\leq 0.8 - > 35$	-	-	m	EN ISO12572
Przepuszczalność pary wodnej – po starzeniu	wynik pozytywny	-	-	-	EN1296/EN1931
Odporność ogniowa	E	-	-	Klasa	EN 13501-1
Odporność na przechodzenie wody	W1	-	-	Klasa	EN1928
Odporność na chemikalia / odporność na alkalia	NPD				EN1847/EN12311-2
Wodoszczelność	NPD				EN12691
Wytrzymałość na ścinanie	NPD				12317-2
Substancje niebezpieczne	brak				


* Kierunek 1: Kierunek dyfuzji od niezadrukowanej strony taśmy do zadrukowanej strony taśmy

* Kierunek 2: Kierunek dyfuzji od zadrukowanej strony taśmy do niezadrukowanej strony taśmy

9. Właściwości produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiadają deklarowanym właściwościom zgodnie z numerem 8. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada wyłącznie producent zgodnie z numerem 4.

Podpisano za producenta i w imieniu producenta:

Sylvia Flaig – Dyrektor działu zarządzania jakością


Ruswil, 13.10.2020