

Karta charakterystyki produktu

SIGA -Fentrim[®] 2



Data aktualizacji: 24.05.2018

Dystrybutor: SIGA

Zastosowanie
i instrukcja montażu: patrz instrukcja użycia

Budowa: połączenie folii/flizu (może być pokryte tynkiem)
wykonanego z PO z mocnym i trwałym klejem SIGA

Jednostka opakowania: Fentrim 2 100 mm 6 rolek / karton
Fentrim 2 150 mm 4 rolki / karton
Fentrim 2 200 mm 2 rolki / karton
Fentrim 2 50/85 mm 6 rolek / karton

Charakterystyka:

		Normy	Jednostki	Wartości
Wymiary	długość / szerokość		m	25 / 0,1 25 / 0,135 25 / 0,15 25 / 0,2
Odporność na temperaturę			°C	-40°C do +100°C
Temperatura obróbki			°C	od -10°C
Odporność na działanie warunków atmosferycznych			Miesiąc	maks. 3
Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza s_d		EN 1931	m	2
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie	wzdłużnie poprzecznie	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania	wzdłużnie poprzecznie	EN 12311-1	%	70 100
Klasa reakcji na ogień		EN ISO 11925-2	klasa	E
Szczelność powietrzna wskaźnik przepuszczalności połączeń liniowa referencyjna przepuszczalność powietrzna	a-wartość Q_{1000} - wartość.	EN 12114	m ³ /(hmda PA2/3) m ³ /(m ² h)	< 0,1 ≤ 0,25
Odporność na ulewny deszcz	P _{max.}	EN 1027 EN 12208	klasa Pa	600 9A
Odporność na starzenie	wysoka wytrzymałość na rozciąganie, nie wysycha i nie kruszy się, ponieważ nie zawiera kauczuku, żywicy ani rozpuszczalnika, może niezawodnie i trwale pochłaniać ruchy elementów konstrukcji			
Okres` przechowywania	nieograniczony			
Barwa	czarna			